



RABITAINSECT 10 X 8

Materia Prima: Polietileno de Alta Densidad (HDPE) + Tratamiento anti solar +Aditivos (Lubricantes, Colorantes, Estabilizan-tes del proceso...)

Material del tejido: Monofilamento.

Color: Negro, Verde, Cristal, Beige (consultar posibilidades del color según campaña)

Densidad N° de Hilos: Urdimbre 10 h/cm y Trama 7 h/cm

Dimensión del Poro: 1,02 mm x 0,78 mm

Resistencia UV: 720 Klys

Características	Experimental	Mínimo	Máximo	Unidad	Método Ensayo
Espesor medio hilo	0,27 ± 3, 5%	0,26	0,279	Mm.	Micrómetro
Peso Total (±5%)	111	105,45	116,55	g/m ²	Interno (báscula)

OBSERVACIONES:

Anchos Estándar: 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m; consultar para anchos superiores y confeccionados.

Largos Estándar: 100 m -200 m; consultar para largos no estándar.

Estas mallas están fabricadas en polietileno de alta densidad y con un tratamiento UV (antisolar) Es una malla ideal como barrera física para evitar y disminuir la entrada de la conocida drosophila suzukii dentro del contexto de la conocida como lucha integrada; especial-mente propagada en condiciones climatológicas de alta humedad y temperatura.

GARANTIA:

Para garantizar la durabilidad de las mallas es importante colocarlas en lugares donde no existan esquinas que puedan producirles cortes o perforarlas.

Evitar en su instalación el rozamiento de la malla con las estructuras metálicas , colocando si fuese necesario piezas especializadas de las existentes en el mercado para este cometido.

Las mallas a lo largo del tiempo pueden sufrir retracción, para evitar su rotura por desgarro, es importante en el proceso de colocación, no tensarlas en exceso. Es importante que este proceso sea realiza-do siempre por personal cualificado.

Para su almacenamiento, las mallas deben estar bajo techado, protegidas del sol y de la lluvia.

Quedan excluidas de estas garantías, los deterioros debidos al mal uso en el transporte, almacenamiento, instalación, así como daños producidos por fenómenos naturales tales como huracanes, fuertes vientos y tormentas, tornados, remolinos, entre otros.

De igual modo, queda fuera del alcance de las garantías las confecciones o las manipulaciones de uniones entre las mallas hechas por personal externo a Textil de la Rabita. Se recomienda que todos los hilos de unión para la confección reúnan las propiedades específicas para su uso.

Estos datos están basados en la experiencia propia y en los ensayos realizados por la empresa, el alcance de nuestra responsabilidad escapa del uso y la aplicación final que el cliente haga de la malla.

GREENPLAS IBERICA, S.L.
C/ XII, Nº 29
Polígono Industrial La Redonda
04710 EL EJIDO – ALMERIA
TLFNO.- 950043081
MOVIL +34 654 03 03 29
www.greenplasiberica.com